

JO-xxM800/xxxx (farba na otvorené póry na DB)

1. Aplikácia základnej vrstvy farby JO-xxM800/xxxx (brúsenie pred aplikáciou P120-P150)

- 1x nános 140-160g/m² striekaním JO-xxM800/xxxx podľa nasledovného miešacieho predpisu:

| | Podľa hmotnosti |
|----------------|------------------------|
| JOxx-M800/xxxx | 100% |
| FC-M021 | 20% |
| DF-M005 | 15% |

- životnosť zmesi cca 4-6 hod.
- schnutie cca 3-4 hod. pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu medzi 45-65%
- brúsenie s P320, prípadne P400

2. Aplikácia vrchnej vrstvy farby JO-xxM800/xxxx

- 1 x nános 120-140 g/m² striekaním JO-xxM800/xxxx podľa nasledovného miešacieho predpisu:

| | Podľa hmotnosti |
|--------------------|------------------------|
| JO-xxM800/xxxx | 100% |
| FC-M021 | 20% |
| DF-M005 – riedidlo | 15% |

- schnutie cca 6-8 hod.

26.09.2015/LK