

APLIKAČNÝ PREDPIS

## DIAMANTER-KOLOR (použitie ako vrchná farba) FP850-00/XXXX „nulový mat“

Rýchlo schnúca 2K polyuretán-akrylová farba vo veľmi hlbokom mate s obsahom keramických častíc pre zvýšenie mechanickej odolnosti. Má veľmi dobrú príľnavosťou aj na kritických podkladoch ako viacvrstvový materiál, alebo ako vrchná farba v kombinácii so základnou farbou KOLORGRUNER TG600.

**Použitie:** Kuchynský a kúpeľňový nábytok, obývací nábytok, interiérové dvere, sústružené prvky

### 1. Príprava podkladu s konečným brúsením P240 prípadne P280-P320

- povrch pred aplikáciou farby FP850-00/XXXX musí byť riadne vyschnutý a brúsiteľný
- ako základnú farbu je možné použiť TG600 KOLORGRUNDER, alebo polyesterovú základnú farbu
- je potrebné klásť dôraz na postupnosť zrnitosti pri brúsení, napr. P240-P280-P320
- pri matnom prevedení postačuje brúsenie základnej farby s P240

### 2. Aplikácia vrchného nánosu FP850-00/XXXX

- 1 x nános 100 - 120 g/m<sup>2</sup> striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti
Farba FP850-00/XXXX	100%
Tužidlo HP900	10%
Riedidlo VD150 (VD100)	15-20%

Životnosť zmesi cca 8 hod.

- schnutie pred balením min. 6 - 8 hodín (ideálne 24 hod.)

#### **Pozor!!!**

**Povrch je schopný plného zaťaženia a používania až po cca 10 dňoch po aplikácii vrchného nánosu. Počas tejto doby dochádza k dokončeniu všetkých chemických procesov. Pokiaľ je povrch vystavený mechanickej a chemickému namáhaniu skôr, môže dôjsť k jeho poškodeniu.**

17/09/2017/LK