

APLIKAČNÝ PREDPIS

## KOLORGRUNDER TG600

Vysoko plniaca 2K biela základná farba na polyuretán-akrylovej báze s veľmi dobrou krycou schopnosťou. Určená na MDF, masív a „GRUND“ fóliu.

**Použitie:** Kuchynský a kúpeľňový nábytok, stoly a pracovné dosky, interiérové dvere, sústružené prvky.

Používa sa ako plniaca základná farba (plnič) pod **KRAFTER-KOLOR, SPIEGELGLANZ-KOLOR**)

### 1. Aplikácia základného nánosu TG600

Pred aplikáciu je nutné povrch dôkladne obrúsiť s brúsnyim papierom nasledovne:  
 MDF: P240 / GRUND fólia: P280 / Masív (dýha): P150

- 1 x nános 140-160 g/m<sup>2</sup> striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti	Podľa objemu
Farba TG600	100%	100%
Tužidlo HP900	10%	12,5%
Riedidlo VD100 (VD150)	10-15%	10-15%
Životnosť zmesi	cca 8 hod.	

- schnutie pred brúsením min. 120 minút (ideálne do druhého dňa)
- brúsenie pred aplikáciou ďalšieho kroku P280, P320

### 2. Aplikácia druhého nánosu TG600 (pokiaľ sa vyžaduje)

- 1 x nános 140-160 g/m<sup>2</sup> striekaním podľa vyššie uvedeného miešacieho predpisu

*Aplikácia druhého nánosu je možná aj bez brúsenia prvej vrstvy, pokiaľ je druhý nános aplikovaný do 60 min. V takom prípade je odporúčaný čas schnutia na brúsenie min. 12 hod.*

- schnutie pred brúsením min. 240 minút (ideálne do druhého dňa)
- brúsenie pred aplikáciou ďalšieho kroku P280, P320 pod matné farby série FP100
- brúsenie pred aplikáciou ďalšieho kroku P400, P600 pod lesklé farby série BP250