

APLIKAČNÝ PREDPIS

KRAFTERFILL AP610-xx

Svetlostály, rýchlo schnúci 2K viacvrstvomý lak na polyuretán-akrylovej báze.

Použitie: Kuchynský a kúpeľňový nábytok, stoly a pracovné dosky, schody a podlahy, interiérové dvere, sústružené prvky

1. Aplikácia základného nánosu AP610-xx

Pred aplikáciu je nutné povrch dôkladne obrúsiť s brúsnym papierom P120 prípadne s P150. Pri použití vodou riediteľných moridiel sa odporúča povrch obrúsiť s P150 prípadne s P180.

- 1 x nános 80 - 120 g/m² striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti
Lak AP610-xx	100%
Tužidlo HP900	10%
Riedidlo VD150 (VD100)	10-15%

Životnosť zmesi cca 8 hod.

- schnutie pred brúsením min. 90-120 minút
- brúsenie pred aplikáciou ďalšieho kroku P280, P320

2. Aplikácia vrchného nánosu AP610-xx

- 1 x nános 80 - 120 g/m² striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti
Lak AP610-xx	100%
Tužidlo HP900	10%
Riedidlo VD150 (VD100)	10-15%

Životnosť zmesi cca 8 hod.

- schnutie pred balením min. 6-8 hodín (ideálne 24 hod.)

Pozor!!!

Povrch je schopný plného zaťaženia a používania až po cca 10 dňoch po aplikácii vrchného laku. Počas tejto doby dochádza k dokončeniu všetkých chemických procesov. Pokiaľ je povrch vystavený mechanickému a chemickému namáhaniu skôr, môže dôjsť k jeho poškodeniu.