

APLIKAČNÝ PREDPIS
NATURALER
AP700-10

Vysoko svetlostály, rýchlo schnúci 2K viacvrstvomý lak na polyuretán - akrylovej báze s integrovaným UV filtrom.

Použitie: Kuchynský a kúpeľňový nábytok, stoly a pracovné dosky, interiérové dvere, obklady stien a stropov

1. Aplikácia základného nánosu laku AP700-10

Pred aplikáciu je nutné povrch dôkladne obrúsiť s brúsnym papierom P120 prípadne s P150.

- 1 x nános 100 - 120 g/m² striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti
Lak AP700-10	100%
Tužidlo HP900	10%
Riedidlo VD100 (VD150)	10-15%

Životnosť zmesi cca 8 hod.

- schnutie pred brúsením min. 90-120 minút
- brúsenie pred aplikáciou ďalšieho kroku P280, P320

2. Aplikácia vrchného nánosu laku AP700-10

- 1 x nános 100 - 120 g/m² striekaním podľa vyššie uvedeného miešacieho predpisu:

- schnutie pred balením min. 6-8 hodín (ideálne 24 hod.)

Pozor!!!

Povrch je schopný plného zaťaženia a používania až po cca 10 dňoch po aplikácii vrchného laku. Počas tejto doby dochádza k dokončeniu všetkých chemických procesov. Pokiaľ je povrch vystavený mechanickému a chemickému namáhaniu skôr, môže dôjsť k jeho poškodeniu.