

APLIKAČNÝ PREDPIS

SPIEGELGLANZ-KOLOR BP250/XXXX

Vysoko lesklá vrchná 2K farba na polyuretán-akrylovej báze. Farba sa aplikuje na základnú farbu TG600, na základný prifarbený lak TG500, alebo na polyesterové základné farby.

Použitie: Exkluzívne nábytkové plochy, kuchynský a kúpeľňový nábytok, stoly...

1. Príprava podkladu s konečným brúsením P500

- základná farba musí byť aplikovaná min. 24 hod. pred brúsením (ideálne 48 hod.)
- je potrebné klásť dôraz na postupnosť zrnitosti pri brúsení, napr. P320-P400-P500
- pri brúsení základnej farby je nutné použiť odsávanie

2. Aplikácia vrchnej farby BP250/XXXX (farba sa aplikuje v dvoch nánosoch)

- 1 x nános 100 - 120 g/m² striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti
Farba BP250/XXXX	100%
Tužidlo HP900	40%
Riedidlo VD150	15-20%

Životnosť zmesi cca 4 hod.

- druhý nános 100 - 120 g/m² striekaním sa aplikuje s odstupom 2–3 minút od ukončenia prvého nánosu „do živého“ bez brúsenia podľa predchádzajúceho miešacieho predpisu

- schnutie pred brúsením a leštením min. 48 - 72 hodín.

Pozor!!!

Povrch je schopný plného zaťaženia a používania až po cca 10 dňoch po aplikácii vrchnej farby. Počas tejto doby dochádza k dokončeniu všetkých chemických procesov. Pokiaľ je povrch vystavený mechanickému a chemickému namáhaniu skôr, môže dôjsť k jeho poškodeniu.