

APLIKAČNÝ PREDPIS

SPIEGELGLANZ BP350-95

Bezfarebný vysoko lesklý vrchný 2K lak na polyuretán-akrylovej báze. Lak sa aplikuje na základný lak TG500, alebo na polyesterové základné laky. Taktiež je možné jeho použitie na prelakovanie matných farieb série FP100.

Použitie: Exkluzívne nábytkové plochy, kuchynský a kúpeľňový nábytok, stoly...

1. Príprava podkladu s konečným brúsením P500

- základný lak musí byť aplikovaný min. 24 hod. pred brúsením (ideálne 48 hod.)
- je potrebné klásť dôraz na postupnosť zrnitosti pri brúsení, napr. P320-P400-P500
- pri brúsení základného laku je nutné použiť odsávanie

2. Aplikácia vrchného laku BP350-95 (lak sa aplikuje v dvoch nánosoch)

- 1 x nános 100 - 120 g/m² striekaním podľa nasledovného miešacieho predpisu:

	Podľa hmotnosti
Lak BP350-95	100%
Tužidlo HP900	50%
Riedidlo VD150	10-15%

Životnosť zmesi cca 2 hod.

- druhý nános 100 - 120 g/m² striekaním sa aplikuje s odstupom 2–3 minút od ukončenia prvého nánosu „do živého“ bez brúsenia podľa predchádzajúceho miešacieho predpisu

- schnutie pred brúsením a leštením min. 48 - 72 hodín.

Poznámka: Pokiaľ sa BP350-95 aplikuje na farbu série FP100, je nutné ho aplikovať v rovnaký deň ako bola aplikovaná farba. V takomto prípade nie je potrebné povrch pred aplikáciou BP350-95 brúsiť. Ideálny odstup na aplikáciu na farbu FP100-30/xxxx je 3-5 hodín.

Pozor!!!

Povrch je schopný plného zaťaženia a používania až po cca 10 dňoch po aplikácii vrchného laku. Počas tejto doby dochádza k dokončeniu všetkých chemických procesov. Pokiaľ je povrch vystavený mechanickému a chemickému namáhaniu skôr, môže dôjsť k jeho poškodeniu.