

## AP700-xx/-- NATURALER

**Špecifikácia výrobku:** Vysoko svetlostály, rýchloschnúci viacvrstvomý lak na polyuretán-akrylovej báze s integrovaným UV filtrom. Vytvára na povrchu dlhotrvajúci efekt neošetreného dreva prírodného vzhľadu, ktorý je farebne stály po mnoho rokov. Materiál sa vyznačuje nenáročnou aplikáciou a vytvára hladký povrch veľmi príjemný na dotyk.

Chemicky vytvrdený lakový film sa vyznačuje vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou. Spĺňa požiadavky noriem EN12720, stupeň zataženia 1B a EN71-3 (obsah ťažkých kovov). Je odolný voči slinám a ľudskému potu podľa predošlej normy DIN 53 160.

**Odporúčané použitie:** Kuchynský a kúpeľňový nábytok, stoly a pracovné dosky, interiérové dvere, obklady stien a stropov

Označenie výrobku	AP700-10/--
Stupeň lesku	8-10
Obsah sušiny (%)	13%
Viskozita DIN 4 (s) pri 20°C	23±2
Špecifická hmotnosť (g/cm <sup>3</sup> )	0,90

Príprava lakovej zmesi	Použitie	Životnosť zmesi
Lak AP700-xx	100%	8 hod.
Tužidlo HP900	10%	
Riedidlo VD100 (VD150)	10-15%	

Odporúčaná aplikačná viskozita: 19-20s. DIN 4

Odporúčaná nános: 100-120 g/m<sup>2</sup>

Materiál je nutné pred prípravou zmesi dôkladne premiešať!

**Príprava substrátu pred aplikáciou:** Lak AP700-xx/-- môže byť aplikovaný na masív ako aj dyhu. Pred aplikáciou je nutné povrch dôkladne obrúsiť s brúsnym papierom P120 prípadne s P150.

Spôsob aplikácie	Tryska	Tlak	Schnutie pri 20°C a relatívnej vlhkosti 45-65%	
Konvenčná pištoľ	1,8-2,0 mm	2,5-3,0 Bar	Na dotyk	30 min.
AIRMIX	0,23-0,28 mm	40-80 Bar	Na brúsenie	2 hod.
AIRELESS	0,23-0,28 mm	80-140 Bar	Na stohovanie	24 hod.

Tieto informácie uvádzame vzhľadom k súčasným technickým vedomostiam a skúsenostiam a slúžia ako naše odporúčania. Z dôvodu rôznorodosti používaných substrátov môže dôjsť k odchýlkam. Preto odporúčame náterovú látku vždy otestovať pred aplikáciou na konkrétnom substráte. Slovné odporúčania musia byť vždy potvrdené písomnou formou a musia byť podpísané oprávnenou osobou. Pokiaľ dôjde k novým zisteniam o správaní sa materiálov, alebo dôjde k ich modifikácii, bude tento dokument aktualizovaný. Staré znenie tým stratí platnosť.