

BP350/-- SPIEGELGLANZ

Špecifikácia výrobku: Bezfarebný vysoko lesklý vrchný lak na polyuretán-akrylovej báze. Vyznačuje sa vysokou transparentnosťou. Vyznačuje sa vynikajúcou svetlosťou aj na svetlých drevinách a morených povrchoch. Vytvára veľmi odolný povrch veľmi príjemný na dotyk.

Chemicky vytvrdnutý lakový film sa vyznačuje vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou. Splňa požiadavky noriem EN12720, stupeň zataženia 1B a EN71-3 (obsah ťažkých kovov). Je odolný voči slinám a ľudskému potu podľa predošlej normy DIN 53 160. Je ťažko zápalný (trieda DIN 4102-B1) na ťažko zápalných drevotrieskových doskách a taktiež dyhovaných povrchoch (P-MPA-E-08-542).

Odporúčané použitie: Kuchynský a kúpeľňový nábytok, stoly, sústružené prvky

Označenie výrobku	BP350/--
Stupeň lesku	95-100
Obsah sušiny (%)	39%
Viskozita DIN 4 (s) pri 20°C	21±1
Špecifická hmotnosť (g/cm ³)	0,99

Príprava lakovej zmesi	Použitie	Životnosť zmesi
Lak BP350	100%	2 hod.
Tužidlo HP900	50%	
Riedidlo VD150	10-15%	

Odporúčaná aplikačná viskozita: 18s. DIN 4

Odporúčaná nános: 100-120 g/m²

Materiál je nutné pred prípravou zmesi dôkladne premiešať!

Príprava substrátu pred aplikáciou: Lak BP350/-- sa aplikuje ako vrchný lak na základným lakom povrchovo upravené povrchy. Ako základný lak je možné použiť lak TG500, alebo polyesterové základné laky.

Spôsob aplikácie	Tryska	Tlak	Schnutie pri 20°C a relatívnej vlhkosti 45-65%	
Konvenčná pištoľ	1,8-2,0 mm	2,5-3,0 Bar	Na dotyk	120 min.
AIRMIX	0,23-0,28 mm	60-100 Bar	Na brúsenie	24-48 hod.
AIRELESS	0,23-0,28 mm	80-140 Bar	Na stohovanie	24 hod.

Tieto informácie uvádzame vzhľadom k súčasným technickým vedomostiam a skúsenostiam a slúžia ako naše odporúčania. Z dôvodu rôznorodosti používaných substrátov môže dôjsť k odchýlkam. Preto odporúčame náterovú látku vždy otestovať pred aplikáciou na konkrétnom substráte. Slovné odporúčania musia byť vždy potvrdené písomnou formou a musia byť podpísané oprávnenou osobou. Pokiaľ dôjde k novým zisteniam o správaní sa materiálov, alebo dôjde k ich modifikácii, bude tento dokument aktualizovaný. Staré znenie tým stratí platnosť.