

## BP250/xxxx

### SPIEGELGLANZ-KOLOR

**Špecifikácia výrobku:** Vysoko lesklá 2K vrchná farba na polyuretán-akrylovej báze. Obsahuje vysokokvalitné pigmenty a živičné komponenty zaručujúce vynikajúcu svetlostálosť a farebnú stálosť. Materiál vytvára veľmi odolný povrch príjemný na dotyk.

Chemicky vytvrdený farebný film sa vyznačuje vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou. Spĺňa požiadavky noriem EN12720, stupeň zaťaženia 1B a EN71-3 (obsah ťažkých kovov). Je odolný voči slinám a ľudskému potu podľa predošlej normy DIN 53 160.

**Odporúčané použitie:** Kuchynský a kúpeľňový nábytok...

Označenie výrobku	BP250/--
Stupeň lesku	95-100
Obsah sušiny (%)	40-55%
Viskozita DIN 4 (s) pri 20°C	25-30
Špecifická hmotnosť (g/cm <sup>3</sup> )	1,00-1,26

Príprava lakovej zmesi	Použitie	Životnosť zmesi
Lak BP250/xxxx	100%	4 hod.
Tužidlo HP900	40%	
Riedidlo VD150	15-20%	

Odporúčaná aplikačná viskozita: 18-19s. DIN 4

Odporúčaný nános: 110-130 g/m<sup>2</sup>

Materiál je nutné pred prípravou zmesi dôkladne premiešať!

**Príprava substrátu pred aplikáciou:** Farba BP250/xxxx sa aplikuje ako vrchná farba na základnú farbu povrchovo upravené povrchy. Ako základnú farbu je možné použiť materiál KOLORGRUNDER TG600, alebo polyesterové základné farby.

Spôsob aplikácie	Tryska	Tlak	Schnutie pri 20°C a relatívnej vlhkosti 45-65%	
Konvenčná pištoľ	1,8-2,0 mm	2,5-3,0 Bar	Na dotyk	120 min.
AIRMIX	0,23-0,28 mm	60-100 Bar	Na brúsenie	24-48 hod.
AIRELESS	0,23-0,28 mm	80-140 Bar	Na stohovanie	24 hod.

*Tieto informácie uvádzame vzhľadom k súčasným technickým vedomostiam a skúsenostiam a slúžia ako naše odporúčania. Z dôvodu rôznorodosti používaných substrátov môže dôjsť k odchýlkam. Preto odporúčame náterovú látku vždy otestovať pred aplikáciou na konkrétnom substráte. Slovné odporúčania musia byť vždy potvrdené písomnou formou a musia byť podpísané oprávnenou osobou. Pokiaľ dôjde k novým zisteniam o správaní sa materiálov, alebo dôjde k ich modifikácii, bude tento dokument aktualizovaný. Staré znenie tým stratí platnosť.*