

TECHNICKÝ LIST

AQUA OLEJ OBJEKT

Popis produktu:	Olejový ochranný náter riediteľný vodou určený na nasiakavé drevené podklady s veľmi dobrou priľnavosťou a penetračnými vlastnosťami. Olej zdôrazňuje prírodný charakter dreva a nevytvára na povrchu film (neodlupuje sa). Je určený na povrchovú úpravu nábytkových prvkov, obkladov interiérov, interiérových stien a stropných konštrukcií zrubových stavieb. Materiál je určený len na interiérové použitie!
Zloženie:	Emulzia rôznych prírodných olejov a voskov rozpustných vo vodnom prostredí
Aktívne prísady:	Žiadne
Hustota:	1, 01- 1,03 Kg/L (v závislosti na farebnom odtieni)
Obsah sušiny:	cca 18%
Stupeň lesku:	Saténový matný vzhľad (závislý na absorpcii podkladu a počte nánosov)
Farba:	Transparentná / Farebná
Balenie:	0,75L / 2,5L / 5L / 10L / 20L
Podmienky Skladovania:	V riadne uzavretom originálnom balení 12 mesiacov. Skladujte pri teplote vyššej ako 5°C. Materiál nesmie zamrznúť!
Spotreba/výdatnosť:	50 -60 g/m2 v závislosti na stave povrchu a jeho absorpcii
Odporúčaný spôsob aplikácie:	Natieranie, aplikácia valčekom s mikrovláknou, prípadne striekanie
Riedenie:	Použitie v dodávateľskej viskozite (bez riedenia)
Príprava podkladu:	Drevený podklad by mal byť hladký s predpokladom dobrej priľnavosti. Brúsenie sa odporúča o zrnitosti P120. Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a povrchovej živice. Pre dosiahnutie dokonalej penetrácie by vlhkosť podkladu nemala byť vyššia ako 12%. Povrchová živica sa musí očistiť pomocou nitro-rozpúšťadla, aby nebránila penetrácii oleja do podkladu.
Návod na aplikáciu:	
Nové nátery	1x aplikácia Aqua olej objekt (farebný resp. transparentný) Jemné prebrúsenie brúsnou hubkou o zrnitosti P220-P280 (nie je podmienkou) 1x aplikácia Aqua olej objekt (farebný resp. transparentný)
Renovácie náterov	Očistenie povrchu od prachu a iného znečistenia Jemné prebrúsenie brúsnou hubkou o zrnitosti P220-P280 1x aplikácia Aqua olej objekt (farebný resp. transparentný)
Výstraha:	Ak sa aplikuje striekaním, je nutné používať respirátor
Čas schnutia pri teplote 18-20°C (75% relatívnej vlhkosti vzduchu):	4-6 hod. (musí byť dodržaný)
Čistenie nástrojov:	Ihneď po použití s vodou
Bezpečnostné Informácie:	Uvedené v karte bezpečnostných údajov

Poznámka:

Tieto informácie uvádzame vzhľadom k súčasným technickým vedomostiam a skúsenostiam a slúžia ako naše odporúčania. Z dôvodu rôznorodosti používaných substrátov môže dôjsť k odchýlkam. Preto odporúčame náterovú látku vždy otestovať pred aplikáciou na konkrétnom substráte. Slovné odporúčania musia byť vždy potvrdené písomnou formou a musia byť podpísané oprávnenou osobou. Pokiaľ dôjde k novým zisteniam o správaní sa materiálov, alebo dôjde k ich modifikácii, bude tento dokument aktualizovaný. Staré znenie tým stratí platnosť.

18.9.2022/LK

a.l.k. export - import trade spol. s r.o.
SK - 976 13 Slovenská Ľupča 1057
Tel.: +421 48 4700 130
e-mail: trade@alk.sk
www.alk.sk

TECHNICKÝ LIST
DIOTROL PRÍRODNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA

Popis produktu:	Diotrol prírodná olejová lazúra – ochranný náter na nasiakavé drevené podklady s veľmi dobrou priľnavosťou a penetračnými vlastnosťami. Olejová lazúra zdôrazňuje prírodný charakter dreva a nevytvára na povrchu film (neodlupuje sa). Je určená na povrchovú úpravu drevených stavieb (zruby, drevenice) a ostatných drevených konštrukcií umiestnených v exteriéri a v interiéri.
Zloženie:	Emulzia rôznych prírodných olejov a alkydov
Aktívne prísady:	Žiadne
Hustota:	0,856 - 0,870 Kg/L (v závislosti na farebnom odtieni)
Obsah sušiny:	cca 34-36%
Stupeň lesku:	Saténový lesk (závislý na absorpcii podkladu a počte nánosov)
Farba:	Transparentná / Farebná
Balenie:	2,5L; 5L; 10L; 20L
Podmienky Skladovania:	V riadne uzavretom originálnom balení 12 mesiacov. Uchovávajúte mimo dosahu vysokej teploty (viac než 30°C).
Spotreba/výdatnosť:	70 -120 g/m ² v závislosti na stave povrchu a jeho absorpcii
Odporúčaný spôsob aplikácie:	Natieranie, máčanie, prípadne striekanie
Riedenie:	Použitie v dodávateľskej viskozite (bez riedenia)
Príprava podkladu:	Drevený podklad by mal byť hladký (pred tým impregnovaný) s predpokladom dobrej priľnavosti. Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a povrchovej živice. Pre dosiahnutie dokonalej penetrácie by vlhkosť podkladu nemala byť vyššia ako 15%. Povrchová živica sa musí očistiť pomocou nitro-rozpúšťadla, aby nebránila penetrácii impregnácie do podkladu.
Návod na aplikáciu:	
Nové nátery	<p>Aplikácia v exteriéri:</p> <p>1x Diotrol olejová impregnácia – pigmentovaná (napr. DP-04) 1x Diotrol olejová lazúra – pigmentovaná (napr. DP-04) 1x Edelwax UV (transparent)</p> <p>alebo</p> <p>1x Diotrol olejová impregnácia – transparentná 2x Diotrol olejová lazúra – pigmentovaná (napr. DO-04)</p> <p>Aplikácia v interiéri:</p> <p>1-2x Diotrol olejová lazúra – pigmentovaná resp. transparentná</p>
Renovácie náterov	<p>Aplikácia v exteriéri:</p> <p>Pri renovácii existujúceho náteru Diotrol nie je nutné podklad brúsiť. (v ostatných prípadoch sa odporúča podklad jemne prebrúsiť)</p> <p>1x Diotrol olejová lazúra – pigmentovaná (napr. DP-04) 1x Edelwax UV (transparent)</p>