

## TECHNICKÝ LIST

# AQUA OLEJ NATURAL

<b>Popis produktu:</b>	Olejový ochranný náter riediteľný vodou určený na nasiakavé drevené podklady s veľmi dobrou priľnavosťou a penetračnými vlastnosťami. Olej zdôrazňuje prírodný charakter a farbu dreva. Na povrchu nevytvára film (neodlupuje sa). Je určený na povrchovú úpravu nábytkových prvkov, obkladov interiérov, interiérových stien a stropných konštrukcií zrubových stavieb. Z hľadiska sfarbenia podkladu vytvára dojem povrchovo neupraveného dreveného povrchu. <b>Materiál je určený len na interiérové použitie!</b>
<b>Zloženie:</b>	Emulzia rôznych prírodných olejov a voskov rozpustných vo vodnom prostredí
<b>Aktívne prísady:</b>	Zvýšený obsah UV absorbérov pre zachovanie naturálneho efektu
<b>Hustota:</b>	1, 01- 1,03 Kg/L (v závislosti na farebnom odtieni)
<b>Obsah sušiny:</b>	cca 18%
<b>Stupeň lesku:</b>	Saténový matný vzhľad (závislý na absorpcii podkladu a počte nánosov)
<b>Farba:</b>	Jemne s mliečny efekt
<b>Balenie:</b>	0,75L / 2,5L / 5L / 10L / 20L
<b>Podmienky Skladovania:</b>	V riadne uzavretom originálnom balení 12 mesiacov. Skladujte pri teplote vyššej ako 5°C. Materiál nesmie zamrznúť!
<b>Spotreba/výdatnosť:</b>	50 -60 g/m <sup>2</sup> v závislosti na stave povrchu a jeho absorpcii
<b>Odporúčaný spôsob aplikácie:</b>	Natieranie, aplikácia valčekom s mikrovlákna, prípadne striekanie
<b>Riedenie:</b>	Použitie v dodávateľskej viskozite (bez riedenia)
<b>Príprava podkladu:</b>	Drevený podklad by mal byť hladký s predpokladom dobrej priľnavosti. Brúsenie sa odporúča o zrnitosti P120. Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a povrchovej živice. Pre dosiahnutie dokonalej penetrácie by vlhkosť podkladu nemala byť vyššia ako 12%. Povrchová živica sa musí očistiť pomocou nitro-rozpúšťadla, aby nebránila penetrácii oleja do podkladu.
<b>Návod na aplikáciu:</b>	
<b>Nové nátery</b>	1x aplikácia Aqua olej natural (mliečny) Jemné prebrúsenie brúsnou hubkou o zrnitosti P220-P280 (nie je podmienkou) 1x aplikácia Aqua olej natural (mliečny)
<b>Renovácie náterov</b>	Očistenie povrchu od prachu a iného znečistenia Jemné prebrúsenie brúsnou hubkou o zrnitosti P220-P280 1x aplikácia Aqua olej natural (mliečny)
<b>Výstraha:</b>	Ak sa aplikuje striekaním, je nutné používať respirátor
<b>Čas schnutia pri teplote 18-20°C (75% relatívnej vlhkosti vzduchu):</b>	4-6 hod. (musí byť dodržaný)
<b>Čistenie nástrojov:</b>	Ihneď po použití s vodou
<b>Bezpečnostné Informácie:</b>	Uvedené v karte bezpečnostných údajov

**Poznámka:**

Tieto informácie uvádzame vzhľadom k súčasným technickým vedomostiam a skúsenostiam a slúžia ako naše odporúčania. Z dôvodu rôznorodosti používaných substrátov môže dôjsť k odchýlkam. Preto odporúčame náterovú látku vždy otestovať pred aplikáciou na konkrétnom substráte. Slovné odporúčania musia byť vždy potvrdené písomnou formou a musia byť podpísané oprávnenou osobou. Pokiaľ dôjde k novým zisteniam o správaní sa materiálov, alebo dôjde k ich modifikácii, bude tento dokument aktualizovaný. Staré znenie tým stratí platnosť.

20.9.2022/LK

**a.l.k. export - import trade spol. s r.o.**  
SK - 976 13 Slovenská Ľupča 1057  
Tel.: +421 48 4700 130  
e-mail: [trade@alk.sk](mailto:trade@alk.sk)  
[www.alk.sk](http://www.alk.sk)

**TECHNICKÝ LIST**
**DIOTROL PRÍRODNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA**

<b>Popis produktu:</b>	Diotrol prírodná olejová lazúra – ochranný náter na nasiakavé drevené podklady s veľmi dobrou priľnavosťou a penetračnými vlastnosťami. Olejová lazúra zdôrazňuje prírodný charakter dreva a nevytvára na povrchu film (neodlupuje sa). Je určená na povrchovú úpravu drevených stavieb (zruby, drevenice) a ostatných drevených konštrukcií umiestnených v exteriéri a v interiéri.
<b>Zloženie:</b>	Emulzia rôznych prírodných olejov a alkydov
<b>Aktívne prísady:</b>	Žiadne
<b>Hustota:</b>	0,856 - 0,870 Kg/L (v závislosti na farebnom odtieni)
<b>Obsah sušiny:</b>	cca 34-36%
<b>Stupeň lesku:</b>	Saténový lesk (závislý na absorpcii podkladu a počte nánosov)
<b>Farba:</b>	Transparentná / Farebná
<b>Balenie:</b>	2,5L; 5L; 10L; 20L
<b>Podmienky Skladovania:</b>	V riadne uzavretom originálnom balení 12 mesiacov. Uchovávajúte mimo dosahu vysokej teploty (viac než 30°C).
<b>Spotreba/výdatnosť:</b>	70 -120 g/m <sup>2</sup> v závislosti na stave povrchu a jeho absorpcii
<b>Odporúčaný spôsob aplikácie:</b>	Natieranie, máčanie, prípadne striekanie
<b>Riedenie:</b>	Použitie v dodávateľskej viskozite (bez riedenia)
<b>Príprava podkladu:</b>	Drevený podklad by mal byť hladký (pred tým impregnovaný) s predpokladom dobrej priľnavosti. Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a povrchovej živice. Pre dosiahnutie dokonalej penetrácie by vlhkosť podkladu nemala byť vyššia ako 15%. Povrchová živica sa musí očistiť pomocou nitro-rozpúšťadla, aby nebránila penetrácii impregnácie do podkladu.
<b>Návod na aplikáciu:</b>	
<b>Nové nátery</b>	<p><b>Aplikácia v exteriéri:</b></p> <p>1x Diotrol olejová impregnácia – pigmentovaná (napr. DP-04)                      1x Diotrol olejová lazúra – pigmentovaná (napr. DP-04)                      1x Edelwax UV (transparent)</p> <p>alebo</p> <p>1x Diotrol olejová impregnácia – transparentná                      2x Diotrol olejová lazúra – pigmentovaná (napr. DO-04)</p> <p><b>Aplikácia v interiéri:</b></p> <p>1-2x Diotrol olejová lazúra – pigmentovaná resp. transparentná</p>
<b>Renovácie náterov</b>	<p><b>Aplikácia v exteriéri:</b></p> <p>Pri renovácii existujúceho náteru Diotrol nie je nutné podklad brúsiť. (v ostatných prípadoch sa odporúča podklad jemne prebrúsiť)</p> <p>1x Diotrol olejová lazúra – pigmentovaná (napr. DP-04)                      1x Edelwax UV (transparent)</p>